



## FICHA TECNICA

# PROCOBAR SATINADO

**Código: 130**

**Grupo: Productos para la madera**

### DESCRIPCIÓN

Barniz tinte transparente a base de resinas sintéticas con poliuretano.

### PROPIEDADES

- \* Acabado satinado de gran belleza.
- \* Muy transparente y uniforme.
- \* Excelente dureza y elasticidad.
- \* Altamente decorativo
- \* Totalmente lavable.
- \* Gran resistencia a roces y golpes.
- \* Secado rápido.

### USOS

Para el barnizado de todo tipo de superficies de madera en interiores, también es indicado su empleo en exteriores siempre que estén protegidos del sol directo. Está especialmente indicado para barnizar puertas, paredes y techos de madera, bancos, sillas, mesas y toda clase de muebles en general.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Vehículo fijo</b>	Alquídica poliuretana.	
<b>Disolvente</b>	Hidrocarburos alifáticos.	
<b>Brillo</b>	Satinado.	
<b>Color</b>	0867-Incoloro, 1863-Castañi, 1865-Roble, 1864-Nogal, 1873-Avellana, 1874-Caoba Inglés, 1862-Caoba. La intensidad del color aumenta con el número de manos aplicadas.	
<b>Contenido en sólidos</b>	42% $\pm$ 2 en volumen.	50% $\pm$ 2 en peso.
<b>COV</b>	495 g/L	
<b>Densidad</b>	0,9 $\pm$ 0,02 Kgr/Lt.	
<b>Viscosidad</b>	83 seg. C.F. n° 4 a 25°C.	
<b>Secado a 23°C. y 50% H.R.</b>	Sin pegajosidad: 2 - 5 horas.	
<b>Repintado</b>	16 - 24 horas.	
<b>Rendimiento teórico</b>	12 - 16 m <sup>2</sup> /Lt. aproximadamente.	
<b>Espesor de película</b>	60-80 micras húmedas. 27-37 micras secas.	
	El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.	

**MODO DE EMPLEO****CONDICIONES DE APLICACIÓN**

**Temperatura de aplicación** 5 y 40°C.

**Máxima humedad relativa** 85 %

<b>Útiles de Aplicación</b>	<u>Brocha/rodillo</u>	<u>Pistola aerográfica</u>
<b>Disolvente</b>	160.0920	160.0920
<b>Dilución</b>	No precisa	5-10% en volumen

**Limpieza de útiles** Disolvente Sintéticos y Grasos 160.0920 o Limpín 152.0923.

**SISTEMAS DE APLICACIÓN**

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

**Preparación previa**

La superficie ha de estar seca y completamente limpia de polvo, grasas, ceras, sal, etc.

**Madera nueva** La primera capa se dará con el producto diluido al 15-20%. Pasadas 16-24 horas, líjese suavemente y aplicar las capas siguientes con el producto sin diluir.

**Madera barnizada** Si el barniz antiguo se encuentra en buen estado, limpiar, lijar la superficie y aplicar Procohar Satinado.

Si el barniz se encuentra en mal estado, agrietado, blanquecino o mal adherido, eliminarlo mediante lijado y proceder como en madera nueva.

**Superficies pintadas** Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

**OBSERVACIONES**

Es conveniente lijar suavemente entre capas, para obtener la máxima adherencia.

Si se desea proteger la madera contra insectos, pudriciones y manchas de hongos, aplíquese como capa de fondo Procotec Fondo Incoloro

**INFORMACIÓN ADICIONAL****Precauciones de Uso y Manipulación**

Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos.

Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

**Instrucciones de Seguridad**

Consultar etiquetado del envase.

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

**Tiempo de almacenaje**

36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

