



## Novorev N-500 Fachadas Súper

### Ficha Técnica

#### Descripción

Revestimiento liso de alta calidad, indicado tanto para la decoración como para la protección de fachadas. Facilidad de aplicación y elevado poder cubriente. Muy buena adherencia sobre cualquier tipo de sustrato de albañilería. Gran resistencia a la alcalinidad de los soportes y a la intemperie, así como a los rayos UV. No amarillea. Impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de agua.

#### Se Aplica Sobre

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc. Decoración de techos y paredes tanto en obra nueva como en superficies ya pintadas. Muy especialmente concebido para el pintado de fachadas.

#### Características

Aspecto	Pintura lisa de acabado mate.
Colores	Blanco + colores Carta Especial Fachadas
Naturaleza	Copolímeros acrílicos en emulsión
Densidad	1.58 0.05 Kg. /l (norma ISO 1675)
Rendimiento	6-8 m <sup>2</sup> /l según la absorción del soporte.
Secado	4 h., según tipo de soporte y las condiciones de secado
Repintado	8 horas mínimo
Limpieza utensilios	Agua
Lavabilidad	>50.000 D.P. (según norma UNE 48 284) (25-30 días)
COV'S: < 15 g .( Directiva 2004/42 (II). Categoría A/a. Valor límite UE para este producto: 30 g/l (2010).	
Clasificación según Norma UNE -EN 1062-1:2005 V1 W2	
Aplicada según instrucciones fabricante, tiene una garantía de 10 años	

#### Aplicación Producto

La pintura se puede aplicar a brocha o rodillo y airless. Agitar el producto hasta su total Homogenización  
Primera mano: Dilución con 10-20 % agua  
Segunda capa: Aplicación del producto directamente

#### Observaciones

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato. La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad. En caso de superficies en mal estado, con desconchados, o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de FIJADOR ACRILICO NOVOFIX, para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.

Es recomendable también en fachadas nuevas, y para prevenir posibles problemas de salinidad en la superficie, dar una primera mano de FIJADOR ACRÍLICO DE PARTÍCULA FINA antes de proceder a pintar normalmente. Nunca pintar en estos soportes antes de 30 días de fraguado.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C, ni a pleno sol. La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

**Edición 07-04-2016**